

UC-2300 光稳定剂

概论

UC-2300是为光固化体系涂料、胶黏剂开发的光稳定剂，其中特别适用于光固化丙烯酸、聚氨酯，环氧（会影响通透度），当应用于UV涂料领域，能使UV涂层在日光曝晒下有效地保持光泽，避免龟裂和产生黄变，从而大大提高涂层寿命。

应用领域

- 光固化涂料、油墨
- 光固化胶黏剂

性质

外观	目视	膏状液体，乳白色
有效成份		≥99%
密度		1.08±0.2
沸点（℃）		≥200

包装

净重：25kg/桶

储存

- 远离高温及火源；
- 放置在通风阴凉处；
- 远离强氧化剂和还原剂；
- 避免日晒；
- 未开封原始包装储存，在 25℃的温度下，本产品储存最少为 365 天。

长期静止存放下，该助剂可能会出现分层现象，这些影响是可逆的，通过在使用前搅拌可以消除。经过这种处理后，产品可以不受任何限制地使用。

安全

本产品需小心操作，避免接触皮肤和眼睛，其他资料请参考 MSDS。

本说明书仅供参考之用，不具任何保证性质，请预先验证其适用性。如需索样请访问本司微信小程序

【古德化工】或访问www.goodmaterial.cn

使用方法

- ◆ 建议在使用前先搅拌或摇晃均分再添加到基料。
- ◆ 在配方材料中充分搅拌15-30分钟
- ◆ 按供应形式直接添加于配方中均可

推荐用量

- 1.胶黏剂推荐添加量
以供货形式对总配方计：0.3-1.0%
- 2.涂料或印刷油墨推荐添加量
以供货形式对总配方计：0.3-1.0%

修正版本 1.0

修正日期 2022/03/02